

Välj rätt tryckhållfasthetsklass

Exponeringsklass styr lägsta tryckhållfasthetsklass

STYRANDE EXPONERINGSKLASS	VCT _{ekv}	PRODUKTTYP	LÄGSTA TRYCKHÅLLFASTHET
TORRA MILJÖER - INOMHUSKONSTRUKTIONER			
XC1	0.90	Betong med krav på hållfasthet	C25/30
FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER UTAN KLORIDER OCH INGEN RISK FÖR FRYSNING			
XC1	0.90	Betong med krav på hållfasthet	C25/30
XC2	0.60	Betong med krav på vct	C28/35
XC3	0.55	Betong med krav på vct	C30/37
XC4	0.55	Betong med krav på vct	C30/37
FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER MED KLORIDER OCH INGEN RISK FÖR FRYSNING			
XD1	0.45	Betong med krav på vct	C35/45
XD2	0.45	Betong med krav på vct	C35/45
XD3	0.40	Betong med krav på vct	C40/50
FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER UTAN KLORIDER MED FRYSNING			
XC3/XC4 + XF1 ¹	0.55	Betong med krav på vct	C30/37
XF3 + XC/XC3/XC4	0.55	Betong med garanterad lufthalt	C28/35
FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER MED KLORIDER MED FRYSNING			
XD1 + XF2	0,45	Betong med garanterad lufthalt	C32/40
XS1 + XF2	0,45	Betong med garanterad lufthalt	C32/40
XD2/XS2 + XF4	0,45	Frysprovad betong (enl. SS 137244)	C32/40
XD3/XS3 +XF4	0,40	Frysprovad betong (enl. SS 137244)	C35/45

¹⁾ För exponeringsklass XF1 krävs inte garanterad lufthalt (enl. SS 137003)

OBS! Betong med lägre eller högre tryckhållfasthet kan levereras på begäran.

